


生物可降解聚酯(Biodegradable Polyester)

在土壤(ASTM D5511)與海洋(ASTM D6691)測試環境中均可啟動生物降解機制 (Mechanism of Biodegradation) · 直至完全降解。



- 土壤測試環境(ASTM D5511)測試法 · 1278天降解率可達91%
- 海洋測試環境(ASTM D6691)測試法 · 262天降解率44.5%

